

Грунтовка по ржавчине ПФ-010М

Особенности

Содержит модификатор ржавчины, который предотвращает последующую коррозию. Обладает отличной адгезией, как к материалу основания, так и к слоям, наносимым поверх грунтовки. Значительно уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия. Может наноситься прямо на ржавчину при условии, что слой ржавчины не более 100 мкм.



Область применения

Предназначена для антикоррозийной защиты всех видов поверхностей из черного металла (строительных металлоконструкций, труб, внешних поверхностей водонапорных башен, гаражей, деталей машин и механизмов, с/г техники, решеток, ворот и др.), а также деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками. Для наружных и внутренних работ.

Технические данные

| | |
|---|--|
| Норма расхода в один слой | 60-100 г/м ² , в зависимости от типа поверхности и метода нанесения. |
| Растворитель | растворитель ТМ DekArt или растворитель деароматизированный ТМ Maxima, не более 10 % от массы грунтовки. |
| Способ нанесения | Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. |
| Время высыхания (23 °С, 50% RH) | 24 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры, повышения относительной влажности воздуха и зависит от расхода (толщины слоя) грунтовки. |
| Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251) | Не менее 60 % |
| Плотность (ДСТУ ISO 2811-1) | 1,48 ±0,05 г/см ³ , в зависимости от цвета грунтовки |
| Твердость (ДСТУ ISO 1522) | не менее 30 сек, маятник Кенига. |
| Объемная доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3233) | 60±2 % |
| Содержание ЛОС (ISO 11890) | < 400 г/л |
| Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления. |
| Фасовка | 0,9 кг, 2,8 кг, 25 кг, 50 кг |
| Цвет | красно-коричневый, серый, черный. |
| Степень блеска | матовый. |

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, растворитель, целевые добавки.

Инструкция по применению

Условием получения желаемого результата грунтования - является соблюдение рекомендаций по применению лакокрасочного материала и подготовки поверхности.

1 Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от пыли, грязи и жира. Имеющееся на поверхности старое покрытие, а также слабо связанные слои очистить до прочного основания механическим (скребком, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом.

Деревянные поверхности зашлифовать ручным или механическим инструментом, пыль от шлифовки удалить. При образовании смолы на поверхности дерева ее следует механически удалить (шпателем или скребком). В случае заражения древесины синью, плесенью или грибом зараженные участки следует обязательно удалить: сначала механическими средствами, а затем древесину обработать антисептиком для деревянных поверхностей ТМ Farbex. Образованные неровности выровнять шпатлевкой ТМ Farbex. Зашпаклеванную поверхность отшлифовать и обеспылить. Влажность древесины перед грунтованием должна быть не более 20%. Для улучшения общих свойств покрытия перед нанесением грунтовки ПФ-021 рекомендуется обработать древесину алкидной деревозащитной грунтовкой ТМ Delfi или ТМ Maxima.

Металлические поверхности обработать ручным механическим инструментом (min степень St2) или абразивной струйной очисткой (min степень Sa2½) согласно ДСТУ ISO 8501-1. Обезжирить растворителем ТМ DekART или растворителем



деароматизированным ТМ Maxima.

2 Нанесение

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости профильтровать грунтовку, разбавить растворителем ТМ DekART или растворителем деароматизированным ТМ Maxima до рабочей вязкости (чрезмерное разбавление приводит к снижению устойчивости материала к образованию подтеков, замедлению отверждения). Для обеспечения оптимальных свойств поверхность необходимо грунтовать в 2 слоя. Следующий слой наносить не раньше чем через 24 часа. Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % (температура поверхности должна быть более чем на 3 градуса выше точки росы). При нанесении и высыхании грунтовки необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. **Следует помнить!** Деревянные поверхности – это пористые материалы, поэтому расход материала и количество слоев может увеличиться. При работе на больших площадях и/или в течение длительного времени, грунтовку необходимо периодически перемешивать. Не рекомендуется долго держать тару с продукцией открытой. Не наносить грунтовку под действием прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. После нанесения покрытия не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков до нанесения финишного материала.

Грунтовка по ржавчине ПФ-010М может наноситься следующими методами:

| Метод нанесения | Количество растворителя | Форсунка / сопло | Давление |
|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Безвоздушное распыление | 0 – 10 % | 0.015" - 0.017" | 15 МПа (≈ 150 bar) |
| Пневматическое распыление | 0 – 10 % | 1,7 – 1,8 мм | 0,3 – 0,5 МПа (≈ 3-5 bar) |
| Кисть / валик | 0 – 5 % | - | - |

Инструмент должен быть рекомендован для материалов на основе растворителей.

При работе с валиком рекомендуется использовать кюветку для равномерного смачивания материалом. Не рекомендуется использовать поролоновые валики.

При использовании инструментов для нанесения методом распыления следует соблюдать инструкции по эксплуатации.

Для получения качественного покрытия следует обладать навыками покраски, особенно при использовании профессионального инструмента.

Толщина однослойного покрытия при разном расходе

| Расход | 60 г/м ² | 80 г/м ² | 100 г/м ² |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Толщина сухой пленки | 24±2 мкм | 32±2 мкм | 40±2 мкм |
| Толщина мокрой пленки | 40 мкм | 50-55 мкм | 60-65 мкм |
| Норма покрытия поверхности (за массой и объемом) | 25 м ² /л | 19 м ² /л | 15 м ² /л |
| | 16,7 м ² /кг | 12,5 м ² /кг | 10 м ² /кг |

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации грунтовка может использоваться с разными грунтовками и финишными покрытиями. Примеры совместимости приведены ниже. Для получения более подробной рекомендации обратитесь к специалистам компании ПОЛІСАН.

Предыдущий слой – рекомендовано нанесение на очищенную поверхность.

Следующий слой – алкидные материалы на основе растворителей и водно-дисперсионные материалы.

Совместимость материалов рекомендуется тестировать на небольшом участке поверхности.

3 Очистка инструмента

Рабочий инструмент очистить с помощью растворителя, далее, при необходимости, теплой водой с моющим средством.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Беречь от огня! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от – 20 °С до + 40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. При проведении работ использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При проведении работ внутри помещения, а также в течение двух суток после их завершения, необходимо тщательно проветривать помещение. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС: кат. A/1 (SB): < 500 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 400 г/л. Не содержит в составе свинец и его соединения. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-14005076-069:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

