

## Краска интерьерная "Interior Paint"



## Особенности

Стойкая к влажной очистке (4 класс по ДСТУ EN 13300). Создает матовое покрытие. Паропроницаемая. Характеризуется отличной сцепляемостью с основанием. Колеруется ручным способом с использованием пигментного концентрата «Farbex Color», других водных колеровочных паст или машинным способом по каталогу цветов NCS и др.

## Область применения

Предназначена для окраски любых минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, гипс), деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконистой основе внутри помещений. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих жилых и административных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

## Технические данные

Норма расхода в один слой	130-180 г/м <sup>2</sup> . В зависимости от способа нанесения и типа поверхности.
Разбавитель	Вода. Допускается разбавление не более 10 % от общей массы.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.
Время высыхания (23 °С, 50% RH)	не более 1 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO3251)	ок. 54,5 %
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 1,48 г/см <sup>3</sup>
Блеск (ДСТУ ISO 2813)	Не более 5 GU при 85°, (глубокоматовая, ДСТУ EN 13300)
Степень перетира (ДСТУ ISO 1524)	не более 30 мкм, (мелкозернистая, ДСТУ EN 13300)
Коэффициент контрастности сухой пленки (ISO 6504-3)	97 - 98 %, 3 класс покрытия по укрываемости ( по ДСТУ EN 13300)
Смываемость (ДСТУ ISO 11998), мкм	< 70 (после 40 циклов), 4 класс покрытия по смываемости ( по ДСТУ EN 13300)
Срок хранения	18 месяцев
Фасовка	1,2 кг, 4 кг, 6,3 кг, 12,6 кг, 20 кг
Цвет	белый (база А).
Степень блеска	матовый.

## Состав

Стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, целевые добавки



# Инструкция по применению

## 1 Подготовка поверхности

Неокрашенная поверхность: Очистить от хрупких поверхностей до прочного основания, пыли, масляных, жировых и других загрязнений. После этого провести финишное шпаклевание всей поверхности финишной шпаклевкой Farbex, после чего зашлифовать.

Ранее окрашенная поверхность: Тщательно очистить поверхность от старых непрочных покрытий (отслоившаяся краска или лак) механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом. Меловые и известковые побелки удалить до прочного основания механическим способом. Также поверхность следует очистить от различных загрязнений. Ранее окрашенные алкидной или масляной эмалью поверхности ошкурить шлифовальной шкуркой. После чего обрабатывать, как неокрашенную поверхность.

Небольшие дефекты минеральной поверхности выровнять финишной шпаклевкой Farbex, после чего зашлифовать. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность антисептическим средством Farbex.

## 2 Грунтование

Ранее обработанные минеральные и деревянные поверхности не требуют грунтования.

Ранее не обработанные поглощающие минеральные поверхности для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, загрунтовать грунтовкой водно-дисперсной глубокого проникновения TM DekArt.

Ранее не обработанные деревянные поверхности загрунтовать деревозащитной акриловой грунтовкой TM Maxima.

## 3 Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия! Окрашивание проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от + 5 °C до + 35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Наносить краску в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

## 4 Очистка инструмента

После окончания работ инструмент промыть водой, не допуская засыхания. Следы затвердевшей краски можно удалить механическим путем.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от + 5 °C до + 35 °C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При проведении окрасочных работ использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При окрашивании внутри помещения необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС: кат. A/1 (WB): < 30 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 10 г/л. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-32318370-001:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребитель должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

