

Клей ПВА D3 столярный



Особенности

Соответствует классу долговечности D3 (ДСТУ EN 204). Обеспечивает высокую скорость схватывания соединяемых материалов и отличную прочность склеивания. Образует прочный, эластичный и прозрачный клеевой шов.





Область применения

Предназначен для надежного склеивания всех пород древесины, мебели, деревянных конструкций, ДВП, ДСП, МДФ, шпона, паркетных и ламинированных полов, линолеума, облицовочных материалов, пенополистирола, бумаги, картона, гипсокартона, а также ткани. Для внутренних и наружных работ.

Рекомендуется для изделий, эксплуатируемых в условиях нормальной и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвальные помещения, кладовые, балконы). Не предназначен для материалов, подвергающихся постоянному воздействию воды. Допускается использование снаружи помещений с обязательной защитой склеенных деталей при помощи окрашивания или лакирования.



Технические данные

Норма расхода в один слой	120-180 r/m²
Разбавитель	Вода. Клей готов к применению и не требует разбавления.
Способ нанесения	Кисть, валик, шпатель
Время высыхания (23 °C, 50% RH)	1 час. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха, а также зависит от типа склеиваемых поверхностей и толщины клеевого шва (расхода клея).
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	50±2 %
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	≈ 1.1 r/cm^3
Класс долговечности клеевого соединения (DIN EN 204)	D3 (водостойкий)
Открытое время работы	5 – 10 хвилин , в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, а также зависит от типа поверхности, которые склеиваются и толщины клеевого шва (расхода клея).
Прочность клеевого соединения, МПа	Не менее 10 МПа, через 7 дней сушки при температуре 23 °C и относительной влажности 50 %.
Срок годности	18 месяцев
Фасовка	0,5 кг, 1 кг, 2,5 кг, 4,8 кг
Цвет	белый.



Состав

Модифицированая ПВА дисперсия, целевые добавки.

Инструкция по применению

Условием получения желаемого результата склеивания - является соблюдения рекомендаций по применению клеевого материала и подготовки поверхности.



Подготовка поверхности

Поверхность, которая склеивается должна быть сухой - влажность древесинны должна быть от 8 % до 12 %. Древесина должна быть очищенная от грязи, пыли, лакокрасочных покрытий, жировых, масляных, смоляных, биологических и других загрязнений.

В случае образования смолы на поверхности дерева ее необходимо удалить механически (шпателем или скребком). После этого места, где была смола, жировые пятна, остатки средств для очистки дополнительно можно протереть водой с соответствующим моющим средством или разбавителем универсальным ТМ Махіма.







В случае заражения древесины синью, плесенью или грибком зараженные участки необходимо обязательно удалить: сначала механическим способом, а затем древесину обработать антисептиком для деревянных поверхностей ТМ Farbex. Образованные неровности выровнять шпаклевкой ТМ Farbex. Зашпаклёванную поверхность отшлифовать и обеспылить.

Гладкие (глянцевые) поверхности перед склеиванием необходимо отшлифовать и обеспылить. Это необходимо для достижения лучшей адгезии (прилипания) клеевого материала.

Поверхности, которые склеиваются должны быть идеально подогнаны друг к другу. Большие зазоры между поверхностями приводят к увеличению срока отверждения клеевого шва и снижение его прочности.

Перед использованием сторонних материалов (антисептик, шпаклевка и т. п.) необходимо проверить совместимость на небольшом участке поверхности руководствуясь техническими рекомендациями или консультацией специалистов.

I рунтование

Не рекомендовано грунтовать перед нанесением клея.

Использование

Не рекомендовано разбавлять клей. Разбавление клея понижает прочность клеевого соединения.

Перед использованием клей тщательно перемешать.

Склеивание проводить при температуре воздуха и материалов для склеивания от +15 °C до + 25 °C, относительной влажности воздуха от 40 % до 70 %. При пониженной температуре клей схватывается намного дольше. При повышенной температуре (выше + 25 °C) влага испаряется слишком быстро и клей не успевает достаточно схватится, по этому прочность клеевого шва может быть сниженной.

Наносить тонким и ровным слоем на обе поверхности. Не позднее чем через 5 минут после нанесения клея соединить детали и прижать их с давлением 1 - 5 кг/см 2 . Выдерживать под давлением на протяжении 10 - 20 минут. Поверхности из твердых пород дерева и кривые поверхности выдержать под прессом не менее 50 минут.

Излишки клея необходимо сразу удалить влажной тряпкой или губкой.

Обратите внимание! Расход клея, время и сила прижима, прочность клеевого шва и влияние клея на древесину существенно зависит от породы и возраста древесины. При работе с твердыми и экзотическими породами дерева необходимо проводить тестовое склеивание с соблюдением всех требований.

При работе с большим объёмом деталей и/или в течение длительного времени не рекомендуется долго держать тару с продукцией открытой.

Не склеивать под воздействием прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. После склеивания деталей шов не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков на протяжении 24 часов.

Полную прочность и влагостойкость клеевой шов приобретает через 7 суток.

В случае применения клея для наружных работ клеевой шов необходимо защищать соответствующими лакокрасочными материалами.

Инструмент применяемый для нанесения клея должен быть рекомендованный для водно-дисперсионных материалов или выполнен с пластика или нержавеющего материала.

Для получения качественного результата необходимо владеть навыками склеивания и проведения столярных работ.

После склеивания деревянные изделия можно пылить, строгать и прочее.

После склеивания и существующие (гвозди, скрепки, саморезы и другое) элементы должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. При использовании в деревянных конструкциях элементов из чёрного металла их необходимо защитить от ржавчины специальными грунтовками или другими материалами.

Компания ПОЛІСАН рекомендует проводить собственные испытания на совместимость материалов и прочность полученного клеевого шва.

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации, клей может использоваться с различными финишными покрытиями. Примеры совместимости приведены ниже. Для получения более подробной рекомендации обратитесь к специалистам компании ПОЛИСАН.

Предыдущий слой – рекомендуется нанесение на очищенную поверхность.

Следующий слой – водно-дисперсионные лакокрасочные материалы.

Совместимость материалов рекомендуется тестировать на небольшом участке поверхности.

Очистка инструмента

После окончания работ инструмент помыть водой, не допуская высыхания. Остатки отверждённого клея можно удалить механическим путем.









БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5 °C до +35 °C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Не содержит в составе свинец и его соединения.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.6–32318370–007:2007. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.



