

Декоративное покрытие с перламутром и стеклянными микросферами Galaxy



Особенности

Galaxy придаст поверхности легкую рельефность, которая образует эффект мерцания при падении на нее света или солнечных лучей. Пластичное, удобное и простое в нанесении. В зависимости от техники нанесения позволяет получить различные узоры. Образует прочное, паропроницаемое и долговечное покрытие.

Область применения

Предназначенное для высококачественного декорирования с минеральных оснований (цементная и цементно-известковая штукатурки, шпаклевка, гипс, кирпич, бетон), структурные краски, обои внутри помещений с высокими эксплуатационными нагрузками: жилых, офисных, а также магазинов, ресторанов, баров.

Технические данные

Разбавитель	вода. Допускается разбавление не более 10% от общей массы.
Расход	0,17 кг/м ² - 0,2 кг/м ² в зависимости от техники нанесения
Время высыхания (20 °C, 60% RH)	24 часа. Время высыхания увеличивается в меру снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней!
Способ нанесения	наносить с помощью кисточки или валика, создавать фактуру с помощью кисточки
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	1,43 г/см ³
Размер частиц	не более 400 мкм
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	не менее 50%
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Цвет	серебро.

Состав

акриловый сополимер, перламутровые пигменты, стеклянные микросферы, вода, целевые добавки.

Колеровка

Для получения цветного покрытия рекомендуется колеровать не сам материал, а грунтовую краску, соблюдая рекомендации производителя.

Колерование материала допускается только для получения дополнительных декоративных эффектов.

Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Неокрашенная: очистить от непрочных элементов до прочного основания, пыли, масляных, жировых и других загрязнений.

Ранее окрашенная: тщательно очистить поверхность от старых непрочных покрытий, а также от различных загрязнений.

Небольшие дефекты минеральной поверхности выровнять финишной шпаклевкой TM Farbex, после чего зашлифовать.

Для защиты от грибка и плесени рекомендуется использовать антисептическое средство для минеральных поверхностей TM Farbex.

2 Грунтование

Сильно поглощающие поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения TM Farbex или TM Maxima.

Обязательно нанести слой матовой латексной краски "Silk Touch 3" TM Maxima. Краска должна быть заколерована в необходимый цвет.

3 Нанесение



Перед использованием тщательно перемешать.

Нанести материал кистью или валиком произвольными движениями, распределяя частицы равномерно. Через 10-15 мин. чистой кистью сгруппировать крупинки, создавая необходимые узоры.

Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от + 10 °С до + 30 °С и влажности воздуха не более 80%.

Желательно работать вдвоем или втроем, так как работы на одной плоскости необходимо выполнять непрерывно.

4

Очистка инструмента

После окончания работ инструмент промыть водой, не допуская засыхания. Следы отверждённого материала можно удалить механическим путем.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5 °С до +35 °С, оберегая от воздействий влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При проведении отделочных работ использовать средства индивидуальной защиты (спец. одежду, резиновые перчатки, респиратор, и защитные очки). При отделке внутри помещений необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС A/12 (WB): < 200 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 35 г/л. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

