

Декоративное покрытие с эффектом мрамора (венецианская штукатурка) Stucco Veneziano



Особенности

Stucco Veneziano используют в классическом стиле оформления интерьера и стиле "лофт". Оно красиво выглядит на колоннах и отдельных архитектурных элементах интерьера (стеновых панелях, арках, потолках, столбах, капителях и т.п.). При добавлении пигментных паст с помощью специальной техники нанесения позволяет имитировать отполированный блестящий срез мрамора или натурального камня. Образует прочное и долговечное покрытие. Паропроницаемое.

Может комбинироваться с другими видами декоративных материалов: «Travertino», «Marmorino», «Art Beton» ТМ Maxima.

Область применения

Предназначенное для высококачественного декорирования стен и потолков, которые выполнены с минеральных оснований (цементная и цементно-известковая штукатурки, шпаклевка, гипс, кирпич, бетон) в жилых, офисных помещениях, а также магазинов, ресторанов, баров. Для внутренних работ. Для дополнительной защиты поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками, а также получения блестящего полированного декоративного вида необходимо использовать воск CeraLavabile ТМ Maxima.

Технические данные

Разбавитель	вода. Допускается разбавление не более 10% от общей массы.
Расход	500 г/м ² - 700 г/м ² в зависимости от техники нанесения и количества слоев.
Время высыхания (20 °С, 60% RH)	24 часа. Время высыхания увеличивается в меру снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней!
Способ нанесения	- наносить с помощью гладилки или шпателя с нержавеющей стали; - фактуру получать с помощью гладилки, возможно также использовать разнообразный декоративный инструмент для создания дополнительных эффектов
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	1,75 г/см ³
Степень перетира (ДСТУ ISO 1524)	не более 5 мкм
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	не менее 67%
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 24 часов при 20 °С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Цвет	белый.

Состав

акриловый сополимер, наполнители, вода, целевые добавки.

Колеровка

Колеруется ручным способом с использованием пигментного концентрата «Farbex Color», других водных колеровочных паст или машинным способом и др.

Для исключения отличий в оттенках цвета, рекомендуется использовать продукцию одной партии. При использовании продукции разных партий необходимо проводить их смешение.

После колерования возможны незначительные отклонения в технических показателях на продукцию.

Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Неокрашенная: очистить от непрочных элементов до прочного основания, пыли, масляных, жировых и других загрязнений.

Ранее окрашенная: тщательно очистить от старых непрочных покрытий, а также от различных загрязнений.

Небольшие дефекты минерального основания выровнять финишной шпаклевкой ТМ Farbex, после чего зашлифовать.



Для защиты от грибка и плесени рекомендуется использовать антисептическое средство для минеральных поверхностей TM Farbex.

2 Грунтование

Сильно поглощающие поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения TM Farbex или TM Maxima.

Обязательно нанести слой адгезионного грунта с кварцевым наполнителем QuartzPrimer TM Maxima или матовую латексную краску "Silk Touch 3" TM Maxima. Краска или QuartzPrimer должны быть заколерованы в цвет декоративной штукатурки.

3 Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать.

Первый слой материала наносится тонким равномерным слоем с помощью шпателя или гладилки с нержавеющей стали, при этом задается оригинальная фактура. Для получения разнообразных фактур, допускается использование различного декоративного инструмента (губка, валик и др.). Для получения более выразительной фактуры допускаются небольшие наплывы. После высыхания первого слоя наносится второй, с помощью гладилки с нержавеющей стали делая мазки в разных направлениях. Третий слой наносится после полного высыхания второго, нанесение производить разнонаправленными тонкими мазками.

Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +10°C до +30°C и влажности воздуха не более 80%.

Желательно работать вдвоем или втроем, так как работы на одной плоскости необходимо выполнять непрерывно.

4 Нанесение финишного покрытия

Не рекомендуется применять Stucco Veneziano как самостоятельное покрытие.

Для дополнительной защиты и придания декоративных эффектов рекомендуется использовать воск CeraLavabile TM Maxima.

Способ применения, характеристики и необходимый инструмент для воска приведено в технической документации воска CeraLavabile TM Maxima или на сайте.

5 Очистка инструмента

После окончания работ инструмент промыть водой, не допуская засыхания. Следы отверждённого материала можно удалить механическим путем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5 °C до +35 °C, оберегая от воздействий влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При проведении отделочных работ использовать средства индивидуальной защиты (спец. одежду, резиновые перчатки, респиратор, и защитные очки). При отделке внутри помещений необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС A/12 (WB): < 200 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 25 г/л. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-30495628-008:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.