

## Смесь клеящая Basic

### Особенности

- для сухих и влажных помещений
- толщина слоя 2-10 мм
- размер плитки до 40\*40 см
- прочность на отрыв 0,5 МПа
- стойкая к сползанию
- пластичная
- водо- и морозостойкая
- удобная в применении



### Область применения

Смесь предназначена для приклеивания керамических, каменных и других плиток с водопоглощением более 3% и размером не более 40 × 40 см в жилых и общественных помещениях. Для наружных и внутренних работ.

### Технические данные

Размер наполнителя	не более 0,6 мм
Время использования готовой смеси	не менее 120 мин
Смещение закрепляемого материала	не более 0,5 мм
Открытое время работы	не менее 10 мин
Время корректировки	не менее 15 мин
Максимальная толщина слоя	10 мм
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Время технологического перемещения	48 часов
Количество воды на приготовление раствора	0,2 - 0,22 л на 1 кг смеси
Температура подложки при нанесении	от +5 до +35 °C
Температура эксплуатации	от -50 до +70 °C
Расход	от 2 до 6 кг/м <sup>2</sup>
Срок годности	12 месяцев
Цвет	серый.

### Состав

Смесь цемента с минеральными наполнителями и специальными добавками.

## Инструкция по применению

### 1 Подготовка основы

Основа должна быть сухая и прочная, тщательно очищенная от непрочных покрытий, пыли, грязи, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать. Поверхности, которые сильно поглощают жидкость необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «Farbex». Сухие основания с хорошей гигроскопичностью необходимо предварительно смачивать.

### 2 Проведение работ

Для приготовления смеси в чистую емкость налить необходимое количество чистой воды из расчета 5 - 5,5 л на 25 кг и постепенно добавлять смесь, перемешивая низкооборотистым миксером до получения однородной массы без комков.

После 5-минутной выдержки готовый раствор следует перемешать еще раз. Раствор наносить на поверхность тонким слоем с помощью шпателя. Затем слой раствора выровнять зубчатым шпателем. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плитки (15 × 15 см - зубцы 6 мм, 30 × 30 см - зубцы 8 мм, 40 × 40 см - зубцы 10 мм). Плитку предварительно не смачивать. Не рекомендуется укладывать плитку на «стык». Выполнение прокладок необязательно.

Благодаря особым свойствам раствора уложенная плитка фиксируется на поверхности, а ее положение можно корректировать в течение 15 минут. Растворную смесь наносить на поверхность в количестве, достаточном для облицовки всей поверхности



нанесенного смеси не более чем за 10 минут. При снижении температуры время схватывания клея увеличивается.

Производитель не несет ответственности за неправильное применение материала, а также применение его в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.



## БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в сухом помещении и на поддонах, в оригинальной упаковке производителя. Рекомендуется работать в резиновых перчатках. Необходимо избегать попадания раствора на кожу или в глаза, а в случае попадания - тщательно промыть их большим количеством воды, так как в состав смеси входит цемент (с водой образует щелочной раствор).



## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву! Остатки смеси, которая высохла, и пустую упаковку утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требования Ц.1 ЗК1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

