

Грунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer» ТМ Maxima



Особенности

Увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям. Глубоко проникает и укрепляет поверхность. Снижает расход лакокрасочного материала и увеличивает срок службы финишного покрытия. Уменьшает водопоглощение основания.

Область применения

Применяется для улучшения адгезии и выравнивания поглощающей способности к различным минеральным поверхностям перед проведением отделочных и окрасочных работ, наклеиванием обоев, плитки, паркета, напольных покрытий внутри и снаружи помещений.

Технические данные

Норма расхода в один слой	100-150 г/м ² , разбавленного грунт-концентрата. Расход зависит от состояния и структуры поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.
Время высыхания (23 °С, 50% RH)	< 2 часов
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	ок. 28 %
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 1,02 г/см ³
Срок годности	24 месяца с даты изготовления (при температуре от +5 °С до +35 °С)
Фасовка	1 л
Цвет	бесцветный.

Состав

Акриловая дисперсия, целевые добавки, вода.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Поверхность очистить от непрочных покрытий, пыли, масляных, жировых и других загрязнений. Для защиты от плесени и грибков поверхность рекомендуется обработать антисептиком для минеральных поверхностей ТМ «Farbex».

2 Нанесение

Перед грунтованием необходимо приготовить раствор. В чистую емкость налить воду, добавить грунт-концентрат и тщательно перемешать на протяжении двух минут. В зависимости от типа поверхности, соотношение воды и грунт-концентрата выглядит следующим образом:

Разведение	Применение	Расход Грунт-концентрата
Без разведения	НЕ ПРИМЕНЯТЬ	
1:4	В случаях чрезмерно хрупких поверхностей которые осыпаются	20-30 г/м ²
1:6	Очень хрупкие, пористые и сильнопоглощающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п.	15-20 г/м ²
1:8	Поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.	12-15 г/м ²
1:10	Поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п.	10-12 г/м ²

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с органическими растворителями. При проведении грунтовочных работ использовать средства индивидуальной защиты. Содержание ЛОС: кат. А/8: 30 г/л. Фактическое содержание ЛОС в неразбавленном грунт-концентрате ≤ 15 г/л. При попадании на кожу смывается водой. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву! Остатки материала, который высох, и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-32318370-002:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная редакция утрачивает силу.

