

Грунт универсальный



Особенности

Сглаживает поверхность, заполняет царапины и углубления, обеспечивает отличную адгезию, уменьшает расход финишной эмали, надежно защищает металл от коррозии.

Область применения

Предназначена для грунтования поверхности под ее дальнейшую покраску финишной эмалью. Для наружных и внутренних работ.

Технические данные

Массовая доля в композиции	алкидной грунтовки- 20-31 % смеси растворителей- 30-49 % пропелента ГВАП (ГВАУ)- 20-50 %
Площадь покрытия (в зависимости от толщины слоя)	1,5-2,0 м ²
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 0,9 г/см ³
Вязкость (ГОСТ 8420)	10-13 с
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	не менее 97 %
Время высыхания (ДСТУ ISO 9117-5)	не более 30 мин.
Адгезия	1 балл
Срок годности	60 месяцев
Фасовка	400 мл
Цвет	серый.
Степень блеска	матовый.

Состав

Эмаль грунтовочная алкидная, смесь органических растворителей, газ -вытеснитель.

Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Очистить, отшлифовать, обезжирить.

2 Нанесение

Размешать содержимое баллона, встряхивая его 2-3 мин. Во время грунтования необходимо периодически взбалтывать баллон.

Выполнить пробное распыление.

Держать баллон вертикально. На расстоянии 25-30 см от поверхности нанести 2-3 тонких слоя с интервалом 3-5 мин.

Важно! Если грунт в баллоне не был использован полностью, необходимо прочистить клапан от его остатков. Переверните баллон распылителем вниз и выполните распыление до обесцвечивания струи.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПАСНО. Легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. При проведении грунтовочных работ использовать средства индивидуальной защиты. Может вызвать серьезное раздражение глаз, сонливость или головокружение. Хранить в месте, недоступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Не распылять на открытый огонь или другие источники возгорания. Не прокалывать и не сжигать после использования. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия. Беречь от солнечных лучей и хранить при температуре не выше + 50 °С.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-2370700019-001:2005. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.