

Краска фасадная силиконовая «Urban»



Особенности

Матовая. Обеспечивает прочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям. Краска обладает эффектом «самоочистки» — во время атмосферных осадков (дождя) загрязнения удаляются с поверхности. Надежно защищает от проникновения влаги, а водяной пар выводится беспрепятственно (высокая паропроницаемость и низкое водопоглощение по ДСТУ EN 1062). Эластичная, с хорошей адгезией к поверхностям. Легко наносится, не образует наплывы и не разбрызгивается в процессе окрашивания. Колеруется ручным способом или машинным способом по каталогам цветов NCS и т.д.





Область применения

Предназначена для покраски минеральных поверхностей (бетон, пенобетон, кирпич, цементная и цементно-известковая штукатурка, гипсовая штукатурка, штукатурка на основе акриловых и силиконовых смол), гипсокартона, деревопроизводных поверхностей (фанера, ДВП, ДСП, OSB), а также фасадов (включая с применением минеральной ваты). Применяется для первичной и ремонтной окраски фасадов общественных и жилых зданий (промышленных, складских, торговых и других зданий, в том числе зданий с исторической ценностью, железобетонных и монолитно-каркасных конструкций). Для наружных работ.

Технические данные

Норма расхода в один слой	120 - 150 г/м², в зависимости от способа нанесения и типа поверхности.		
Разбавитель	Вода. Допускается разбавление не более 10% от общей массы.		
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.		
Время высыхания (23 °C, 50% RH)	2 часа		
Базис колеровки	А и TR, колеруется по каталогу NCS.		
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	55±2 % (базис A, базис TR)		
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	≈ 1,44 г/см³ (базис A), ≈ 1,36 г/см³ (базис TR)		
Блеск (ДСТУ ISO 2813)	Не более 5 GU (матовый, не более 10 GU при 85°, G ₃ , ДСТУ EN 1062-1)		
Толщина сухой пленки	50-100 мкм, для однослойного покрытия (E ₂ , ДСТУ EN 1062-1)		
Размер частиц	не более 30 мкм, (мелкозернистая, S ₁ , ДСТУ EN 1062-1)		
Паропроницаемость (EN ISO 7783-2)	Не менее 150 г/(м²*сут.), (высокая, V₁, ДСТУ EN 1062-1)		
Водопроницаемость (ДСТУ EN 1062-3)	не более 0,1 кг/(м 2 ч 0 5), (низкая, W_3 , ДСТУ EN 1062-1)		
Маркировка по ДСТУ EN 1062-1	$G_3 E_2 S_1 V_1 W_3 A_0 C_0$		
Содержание ЛОС (ISO 11890)	< 30 r/n.		
Срок годности	24 месяца с даты изготовления (при температуре от $+5$ °C до $+35$ °C)		
Фасовка	База А - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг База В, TR - 1,2 кг, 3,6 кг, 6 кг, 12 кг		
Цвет	база ТR, белый (база A).		
Степень блеска	матовый.		

[.] Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры, повышения относительной влажности воздуха и зависит от расхода (толщины слоя) краски.. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры, повышения относительной влажности воздуха и зависит от расхода (толщины слоя) краски.



Состав

Акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия, пигменты, наполнители, вода, целевые добавки.







Продукция выпускается в следующих базах:

База А. Предназначена для использования в качестве самостоятельного покрытия белого цвета, или для колеровки в пастельные, светлые тона.

База TR. Предназначена для колеровки в насыщенные цвета.

База TR не может использоваться как самостоятельное покрытие без колеровки.

Колеруется ручным способом с использованием пигментного концентрата Farbex Color, других водных колеровочных паст или машинным способом по каталогам цветов NCS и др. При колеровании сторонними материалами, студиями или каталогами необходимо учитывать их пригодность для наружных работ, силиконовых материалов и проводить пробное колерование и окраску.

Для исключения отличий в оттенках цвета, при окрашивании поверхностей рекомендуется использовать продукцию одной партии(как краска, так и колорант). На поверхностях которые примыкают одна к одной, в одном цвете следует также использовать материалы с одной партии. В случае использования продукции разных партий необходимо проводить их смешивание.

Для проверки соответствия колеровки выбранному цвету, необходимо провести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности.

Разбавление колерованной краски при нанесении финишного слоя не рекомендовано.

При колеровке возможны незначительные отклонения в технических данных на продукцию.

Совет: При выборе цвета, стоит учитывать освещенность и размещение фасадных элементов по отношению к солнцу и их структуру. Элементы в тени, наклоненные поверхности, элементы с разной шероховатостью, время светового дня будут давать разное восприятие одного и того же цвета будут давать различное цветовосприятие одного и того же цвета.

Инструкция по применению

Условием получения желаемого результата окраски - является соблюдение рекомендаций по применению лакокрасочного материала и подготовки поверхности.

1 Подготовка поверхности

Подготовка основания выполняется согласно с ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016.

Поверхность должна быть сухой - влажность основания на всех этапах подготовительных и и окрасочных работ должна быть не более 5 % для цементных и цементно-песчаных оснований и не более 1 % для гипсовых.

Поверхность должна быть очищенной от меловых и известковых побелок, жировых, масляных и других загрязнений, высолов, пыли (в том числе после затирания штукатурок или шпаклевок), старых лакокрасочных покрытий и обоев (которые не прочно держаться на основании), полимерных клеев, наплывов строительных растворов или композитов.

Минеральные основания должны быть крепкими, без хрупких частей или краев. Материалы основания, а также штукатурные, шпаклевочные, изолирующие или клеевые элементы должны полностью высохнуть и быть пригодными для грунтования и окраски силиконовыми водно-дисперсиоными материалами.

Пораженные плесенью или грибами части следует обязательно удалить: сначала механическими путем, а затем поверхность обработать антисептиком для минеральных поверхностей ТМ Farbex.

Удаление загрязнений, заражений, старых покрытий или непрочных частей производить металлической щеткой, шпателем, скребком или машиным способом.

Образованные неровности выровнять шпаклевкой ТМ Farbex.

Имеющееся металлические элементы в основании или те которые будут использоваться после окраски должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. При использовании элементов с черного металла их необходимо предварительно защитить от ржавчины специальными грунтовками или другими материалами.

Перед использованием посторонних материалов (клей, антисептик, штукатурка и т. п.) рекомендуется проверить совместимость на небольшом участке поверхности руководствуясь техническими рекомендациями или консультацией специалиста.

Следует внимательно учитывать технические рекомендации (в особенности о времени высыхания и последующей обработке) при дальнейшем грунтовании и окраске строительных смесей или материалов. Например, свежие цементные штукатурки не обрабатывать на протяжении 28 дней, свежий бетон - 3 месяца, поверхности систем теплоизоляции - 7 дней.

2 Грунтование

Для обеспечения максимальной эксплуатационной стойкости и лучшего декоративного эффекта, в зависимости от типа, поверхность следует загрунтовать:

Деревянные пористые поверхности - акриловая деревозащитная грунтовка ТМ Махіта.

Минеральные поверхности - грунтовка силиконовая глубокого проникновения ТМ Farbex.

Плотные типы OSB, ДВП, ДСП плит, обои. Прочные старые лакокрасочные покрытия не требуют предварительного грунтования перед окраской.

Необходимо также учитывать рекомендации относительно грунтования строительных смесей или материалов. В случае необходимости обратитесь к специалистам компании ПОЛИСАН.

Нанесение финишного покрытия

Перед нанесением краски убедится, что поверхность достаточно высохла после подготовительных мероприятий.





Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости профильтровать, разбавить водой. Через мерное разбавление ухудшает качество покрытия!

Наносить краску в 2 слоя. Следующий слой наносить не ранее чем через 2 часа. На излишне пористых, шершавых или высоко контрастных поверхностях количество слоев и расход краски может быть больше. Точный расход определяется тестовой окраской на небольшом участке.

Окрашивать необходимо беспрерывно, в одном направлении, с одинаковым расходом материала. При окраске рекомендовано проводить работы "от края до края (от угла до угла)" или в пределах декоративных элементов беспрерывно. При работе на больших площадях и/или в течение длительного времени не рекомендуется долго держать тару с продукцией открытой.

Окрашивание проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80% (температура поверхности должна быть более чем на 3 градуса выше от точки росы). Не наносить краску под влиянием прямых солнечных лучей, сильного ветра, мороза и атмосферных осадков. После нанесения, покрытие не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков u/uли отрицательных температур в течение 12 часов.

Способность воспринимать механические нагрузки покрытие приобретает через 24 часа. Полную прочность покрытие приобретает через 28 суток.

Краска фасадная силиконовая URBAN может наноситься следующими методами:

Метод нанесения	Количество разбавителя	Форсунка / сопло	Давление
Безвоздушное распыление	0 – 10 %	0.019" - 0.023"	15 - 18 MΠa (≈ 150 - 180 bar)
Пневматическое распыление	0 – 10 %	2,0 – 2,5 мм	0,4 – 0,5 MПa (≈ 4-5 bar)
Кисть / валик	0 – 5 %	-	-

Инструмент должен быть рекомендован для водно-дисперсионных материалов.

При работе с валиком рекомендуется использовать кюветку для равномерного смачивания материала. Внимание! Для образования более гладкого покрытия рекомендовано использовать валики с меньшим ворсом.

При использовании инструментов для нанесения методом распыления следует соблюдать инструкции по эксплуатации. Для нанесения методом распыления рекомендовано использовать безвоздушное распыление. Из-за того, что при нанесении пневматическим распылением количество воды для разбавления часто может быть на максимально рекомендованном уровне, что может повлечь снижение толщины покрытия или образования подтеков.

Для получения качественного покрытия следует обладать навыками покраски, особенно при использовании профессионального инструмента.

Во время наружных (фасадных) работ рекомендуем проводить работы с использованием «укрытия фасада и строительных помостов (лесов) тентом»

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации, краска может использоваться с различными грунтовками и финишными покрытиями. Примеры совместимости приведены ниже. Для получения более подробной рекомендации обратитесь к специалистам компании ПОЛИСАН.

Предыдущий слой – акриловые или силиконовые водно-дисперсионные материалы.

Следующий слой – силиконовые водно-дисперсионные материалы.

Совместимость материалов рекомендуется тестировать на небольшом участке поверхности.



Очистка инструмента

После окончания работ инструмент промыть водой, не допуская засыхания. Следы затвердевшей краски можно удалить механическим путем.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5 °C до +35 °C, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При проведении окрасочных работ использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При окрашивании внутри помещения необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС: кат. А/с (WB): < 40 г/л. Фактическое содержание ЛОС \leq 30 г/л. Не содержит в составе свинец и его соединения. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У







ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 30.04.2024



20.3-32318370-017:2018. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

