

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

Особенности

- универсальная: сочетает в себе одновременно защиту от коррозии, адгезионный грунт и декоративную эмаль
- образует долговечную защитную пленку, которая отличается высокими атмосферо- и водостойкостью
- устойчива к механическим нагрузкам и многократному мытью



Область применения

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (конструкций, арматуры железобетонных изделий, с/х техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов и др.), а также деревянных, бетонных и других поверхностей снаружи и внутри помещений.

Технические данные

| | |
|---|--|
| Норма расхода в один слой | 50-100 г/м ² , в зависимости от типа поверхности и метода нанесения. |
| Растворитель | растворитель ТМ DekArt или растворитель деароматизированный ТМ Maxima, не более 10 % от массы грунт-эмали. |
| Способ нанесения | Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. |
| Время высыхания (23 °С, 50% RH) | 8 часов. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры, и повышения относительной влажности воздуха и расхода грунт-эмали. |
| Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251) | не менее 60 % |
| Плотность (ДСТУ ISO 2811-1) | 1,2 ±0,1 г/см ³ |
| Блеск (ДСТУ ISO 2813) | глянцевый - не менее 60 GU (при 60°) матовый - не более 10 GU (при 60°) |
| Твердость (ДСТУ ISO 1522) | Не менее 35 сек, маятник Кенига. |
| Объемная доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3233) | 65±5 % |
| Содержание ЛОС (ISO 11890) | < 450 г/л |
| Срок годности | 24 месяца с даты изготовления. |
| Фасовка | 0,9 кг, 2,8 кг, 20 кг, 45 кг |
| Цвет | белый, вишневый, графит, желтый, зеленый, красный, серый, синий, темно-коричневый, черный. |
| Степень блеска | глянцевый, матовый. |

Состав

Модифицированная алкидная смола, антикоррозионные пигменты, наполнители, растворитель, целевые добавки.

Инструкция по применению

Условием получения желаемого результата окраски - является соблюдения рекомендаций по применению лакокрасочного материала и подготовки поверхности.

1 Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной до прочного основания от пыли, грязи, плесени, коррозии, масляных или других загрязнений и отслаивающихся лакокрасочных покрытий. Применяют механический (скребок, щетка), термический (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химический (средства для удаления краски) способ. Следует избегать применения методов очищения, которые могут повредить основание.

Металлические поверхности обработать ручным механическим инструментом (min степень St2) или абразивной струйной очисткой (min степень Sa2½) согласно ДСТУ ISO 8501-1. Обезжирить растворителем ТМ DekART или растворителем деароматизированным ТМ Maxima.



Деревянные поверхности зашлифовать ручным или механическим инструментом, пыль от шлифовки удалить. При образовании смолы на поверхности дерева ее следует механически удалить (шпателем или скребком). В случае заражения древесины синей, плесенью или грибом зараженные участки следует обязательно удалить: сначала механическими средствами, а затем древесину обработать антисептиком для деревянных поверхностей TM Farbex. Образованные неровности выровнять шпатлевкой TM Farbex. Зашпаклеванную поверхность отшлифовать и обеспылить. Влажность древесины перед окрашиванием должна быть не более 20%.

Минеральные основания должны быть крепкими, без хрупких элементов или краев. Штукатурные, шпаклевочные или клеевые элементы должны полностью высохнуть и быть пригодными для окрашивания органорастворимыми материалами. Тщательно удалить все загрязнения: высолы удалили механически; зараженные плесенью или грибами части следует обязательно удалить: сначала механическими средствами, а затем поверхность обработать антисептиком для минеральных поверхностей TM Farbex. Образованные неровности выровнять шпатлевкой TM Farbex. Зашпаклеванную поверхность отшлифовать и обеспылить.

Прочные покрытия ранее выкрашенных поверхностей необходимо отшлифовать и обеспылить. Это необходимо для достижения лучшей адгезии (прилипания) лакокрасочного материала.

Перед применением сторонних материалов (грунтовка, клей, антисептик и т. п.) рекомендуется проверить совместимость на небольшом участке поверхности, руководствуясь техническими рекомендациями или консультацией специалистов.

2 Грунтование

Окрашиваемые поверхности не требуют обязательного предварительного грунтования, но для обеспечения максимальной эксплуатационной стойкости рекомендуется применять:

Металлические поверхности – грунтовка по ржавчине ПФ-010М TM Delfi или грунтовка ГФ-021 антикоррозионная TM Farbex, или грунт антикоррозионный быстросохнущий TM Maxima;

Деревянные поверхности – алкидная деревозащитная грунтовка TM Delfi или TM Maxima; **ВНИМАНИЕ!** Грунтовка поднимает ворс древесины, поэтому необходимо поверхность отшлифовать, а затем наносить грунт-эмаль.

Минеральные – смесь грунт-эмали и растворителя в соотношении 1:1.

3 Нанесение финишного покрытия

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости грунт-эмаль профильтровать, разбавить растворителем TM DekART или растворителем деароматизированным TM Maxima до рабочей вязкости (чрезмерное разбавление приводит к снижению устойчивости материала к образованию подтеков, замедлению отверждения).

Для обеспечения оптимальных свойств поверхность необходимо окрашивать в 2 слоя. Следующий слой наносить не раньше чем через 24 часа. С целью исключения отличий в оттенках цвета, при окрашивании поверхностей финишным слоем рекомендуется использовать продукцию одной партии. В случае использования продукции разных партий необходимо проводить их смешивание.

Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % (температура поверхности должна быть более чем на 3 градуса выше точки росы). При нанесении и высыхании грунт-эмали необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Следует помнить! Минеральные и деревянные поверхности – это пористые материалы, поэтому расход материала и количество слоев может увеличиться.

Рекомендуется красить «от края до края (от угла до угла)» или в пределах декоративных элементов непрерывно. При работе на больших площадях и/или в течение длительного времени, грунт-эмаль необходимо периодически перемешивать. Не рекомендуется долго держать тару с продукцией открытой.

Не наносить грунт-эмаль под влиянием прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. После нанесения, покрытие не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков в течение 24 часов.

Грунт-эмаль может наноситься следующими методами:

| Метод нанесения | Количество растворителя | Форсунка / сопло | Давление |
|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Безвоздушное распыление | 0 – 5 % | 0.017" - 0.023" | 15 МПа (≈ 150 bar) |
| Пневматическое распыление | 0 – 10 % | 1,0 – 2,0 мм | 0,3 – 0,5 МПа (≈ 3-5 bar) |
| Кисть / валик | 0 – 5 % | - | - |

Инструмент должен быть рекомендован для органорастворимых материалов.

При работе с валиком рекомендуется использовать кюветку для равномерного смачивания материалом. Не рекомендуется использовать поролоновые валики. **Внимание!** Для образования более гладкого покрытия рекомендуется выбирать валики с меньшим ворсом.

При использовании инструментов для нанесения методом распыления следует соблюдать инструкции по эксплуатации.

Для получения качественного покрытия следует обладать навыками покраски, особенно при использовании профессионального инструмента.

Время высыхания

| Температура | 10 °С | 23 °С | 35 °С |
|-------------|-------|-------|-------|
|-------------|-------|-------|-------|



| | | | |
|--|----|----|----|
| Высыхание до исчезновения "отлипа", ч. | 12 | 8 | 6 |
| Высыхание до нанесения следующего слоя, min, ч. | 24 | 24 | 24 |
| Высыхание, достаточное для эксплуатации покрытия, дней | 7 | 7 | 7 |
| Полное отверждение (полимеризация), дней | 14 | 14 | 14 |

Время высыхания и полимеризации определены при приведенной температуре и относительной влажности менее 50±5 %. Толщина сухой пленки покрытия составляла 40 мкм.

Высыхание до исчезновения "отлипа" - состояние пленки, когда при незначительном нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток и покрытие не является липким.

Высыхание до нанесения следующего слоя, min – минимально рекомендуемое время, после которого может быть нанесен следующий слой.

Высыхание, достаточное для эксплуатации покрытия – минимальное время, после которого покрытие может подвергаться воздействию внешних факторов (транспортировка, эксплуатация и т.п.).

Полное отверждение (полимеризация) – время, после которого покрытие приобретает весь комплекс физико-химических свойств.

Толщина однослойного покрытия при разном расходе

| Расход | 50 г/м ² | 75 г/м ² | 100 г/м ² |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Толщина сухой пленки | 22±2 мкм | 30-35 мкм | 40-45 мкм |
| Толщина мокрой пленки | 42-45 мкм | 65-70 мкм | 85-90 мкм |
| Норма покрытия поверхности (за массой и объемом) | 22-23,5 м ² /л | 15-15,5 м ² /л | 11,5 м ² /л |
| | 20 м ² /кг | 13,3 м ² /кг | 10 м ² /кг |

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации грунт-эмаль может использоваться с разными грунтовками и финишными покрытиями. Примеры совместимости приведены ниже. Для получения более подробной рекомендации обратитесь к специалистам компании ПОЛИСАН.

Предыдущий слой – алкидные, акриловые, эпоксидные и полиуретановые материалы на основе растворителей.

Следующий слой – алкидные, акриловые, эпоксидные и полиуретановые материалы как на водной основе, так и на основе растворителей.

Совместимость материалов рекомендуется тестировать на небольшом участке поверхности.

4

Очистка инструмента

Рабочий инструмент очистить с помощью растворителя, далее, при необходимости, теплой водой с моющим средством.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беречь от огня! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от – 20 °С до + 40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. При окрашивании использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При проведении окрасочных работ внутри помещения, а также в течение двух суток после их завершения, необходимо тщательно проветривать помещение. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС: кат. A/i (SB): < 500 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 450 г/л. Не содержит в составе свинец и его соединения. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-32318370-006:2007. Как изготовитель, компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребитель должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

