

Штукатурка декоративна з ефектом бетону Antico

Особливості

Штукатурка дозволяє імітувати натуральні покриття: під камінь, мрамур, ефект бетону, цементу, а також створювати різні рельєфні структури. Приховує дрібні нерівності поверхні, паропроникна.



Сфера застосування

Для внутрішніх робіт. Призначена для високоякісного декорування мінеральних основ (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, гіпс, цегла, бетон) в житлових, офісних приміщеннях, а також магазинів, ресторанів, барів.

Технічні показники

| | |
|--|---|
| Розріджувач | Вода. Допускається розбавлення не більше 10% від загальної маси. |
| Норма витрати на один шар | 0,5 - 0,8 кг/м ² , залежно від техніки нанесення і кількості шарів. |
| Час висихання (20 °C, 60% RH) | 24 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури та підвищення відносної вологості повітря. Остаточну міцність покриття набуває через 28 днів! |
| Спосіб нанесення | Наносити за допомогою гладилки або шпателя з нержавіючої сталі. |
| Густина (ДСТУ ISO 2811-1) | ≈ 1,69 г/см ³ |
| Розмір частинок | не більше 200 мкм |
| Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251) | 74±2 % |
| Строк придатності | 24 місяців, (за температури від +5 °C до +35 °C) |
| Фасування | 15 кг |

Колір

Склад

Акриловий сополімер, наповнювачі, вода, цільові добавки.

Колорування

Штукатурка колорується ручним способом із використанням пігментного концентрату «Farbex Color», інших водних колорувальних паст або машинним способом. Колорувати віск не рекомендовано. Ґрунт адгезійний «Quartz Primer» ТМ «Maxima Decor» повинен бути заколорований у наближений колір до матеріалу.

Для виключення відмінностей у відтінках кольору, рекомендується використовувати продукцію однієї партії. У разі використання продукції різних партій необхідно проводити їх змішування.

Після колорування можливі незначні відхилення у технічних показниках на продукцію.

Інструкція із застосування

1 Підготовка поверхні

Поверхня має бути міцна, суха, очищена від пилу, неміцних покриттів, крейдяних, вапняних білил, висолів, жирових та інших забруднень.

2 Ґрунтування

Рекомендовано обробити поверхню ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ «Maxima» або ТМ «Farbex». На підготовлену поверхню нанести ґрунт адгезійний з кварцовим наповнювачем «Quartz Primer» ТМ «Maxima Decor», дочекатися висихання.

3 Нанесення



Перед використанням штукатурку перемішати. Нанести перший шар матеріалу, рівномірно розподіляючи штукатурку по поверхні. Після висихання першого шару нанести другий окремими мазками, залишаючи пропуски на рівній поверхні. Далі по мірі підсихання загладити поверхню шпателем. Даний продукт можна наносити різноманітними техніками для досягнення різних ефектів. Для покращення експлуатаційних характеристик та надання індивідуального декоративного вигляду застосовувати воски «Cera» та «Cera Frontale» ТМ «Maxima Decor».

Час висихання одного шару - 24 години. За 4 години штукатурка висихає «на відлип». Наступний шар наносити не раніше, ніж через 24 години. Час висихання збільшується при зниженні температури, підвищенні відносної вологості повітря та збільшенні витрати (товщини шару) штукатурки. Після нанесення поверхня не повинна піддаватися впливу вологи та механічних навантажень протягом 24 годин. Повне висихання поверхні настає через 28 днів.

Роботи проводити за температури повітря і робочої поверхні від + 10 °С до + 30 °С та вологості повітря не більше 80 %. Не змішувати з іншими матеріалами та органічними розчинниками.

4 Очищення інструменту

Після закінчення робіт інструмент промити водою, не допускаючи засихання. Сліди затверділого матеріалу можна видалити механічним шляхом.

БЕЗПЕКА

Не змішувати з іншими матеріалами і (або) органічними розчинниками! Зберігати в щільно закритій тарі виробника за температури від + 5 °С до + 35 °С, оберігаючи від впливу вологи, прямих сонячних променів і морозу, в місцях, недоступних для дітей. При проведенні оздоблювальних робіт використовувати засоби індивідуального захисту (спецодяг, гумові рукавички, респіратор і захисні окуляри). При оздоблюванні всередині приміщення необхідно забезпечити ефективну вентиляцію. При попаданні на шкіру ретельно промити водою з милом. При попаданні в очі промити великою кількістю проточної води. При необхідності звернутися до лікаря. Вміст ЛОС: кат. А/І (WB): < 200 г/л. Фактичний вміст ЛОС ≤ 20 г/л. Більш детальна інформація міститься в паспорті безпеки. На продукцію є Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Рідкі залишки доставити в місце збору відходів. Залишки продукції, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайний будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді і перевірена в зазначеній у технічній специфікації день. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам ТУ У 20.3-32318370-024:2022. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції по застосуванню. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.