

## Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex color"



## Особливості

- Легкий у використанні.
- Широка палітра кольорів.
- Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт (дв залежності від кольору).

## Сфера застосування

Використовується для забарвлення більшості фарб, емалей, лаків, штукатурок, вапна та інших матеріалів на водній основі.

## Технічні показники

Норма витрати на колорування	Залежить від бажаного кольору, але не більше - 10% від обсягу лакофарбового матеріалу.
Розріджувач	Вода
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)	≈ <b>3 - 10%</b> (Лаванда, Лососевий, Малиновий, Помаранчевий, Персиковий, Рожевий, Сіро-блакитний, Фіолетовий). ≈ <b>10 - 20%</b> (Бірюзовий, Блакитний, Жовтий, Зелений, Червоний, Лайм, Лимонний, Світло-зелений, Фісташковий, Чорний). ≈ <b>20 - 30%</b> (Бежевий, Бурий, Карамельний, Кораловий, Оливковий, Сонячний). > <b>30%</b> (Білий, Верблюжий, Коричневий, Охра, Пісочний).
Густина (ДСТУ ISO 2811-1)	≈ <b>1,0 - 1,1</b> (Бірюзовий, Блакитний, Жовтий, Зелений, Червоний, Лаванда, Лайм, Лимонний, Лососевий, Малиновий, Помаранчевий, Персиковий, Рожевий, Світло-зелений, Сіро-блакитний, Фіолетовий, Фісташковий, Чорний). ≈ <b>1,1 - 1,3</b> (Бежевий, Бурий, Карамельний, Кораловий, Оливковий, Сонячний). ≈ <b>1,3 - 1,4</b> (Верблюжий, Коричневий, Охра, Пісочний). ≈ <b>1,7</b> (Білий).
Стійкість кольорів	Для внутрішніх робіт (Жовтий, Зелений, Карамельний, Червоний, Лайм, Лимонний, Лососевий, Оливковий, Помаранчевий, Персиковий, Світло-зелений, Фісташковий). Для зовнішніх і внутрішніх робіт (Білий, Бежевий, Бірюзовий, Бурий, Верблюжий, Блакитний, Кораловий, Коричневий, Лаванда, Малиновий, Охра, Пісочний, Рожевий, Сіро-блакитний, Сонячний, Фіолетовий, Чорний).
Фасування	100 мл
Колір	бежевий, білий, бірюзовий, бурий, верблюжий, блакитний, жовтий, зелений, карамельний, кораловий, коричневий, червоний, лаванда, лайм, лимонний, лососевий, малиновий, оливковий, помаранчевий, охра, персиковий, пісочний, рожевий, світло-зелений, сіро-блакитний, сонячний, фіолетовий, фісташковий, чорний.



## Інструкція із застосування

### 1 Використання

Перед використанням збовтати. Додавати поступово, ретельно перемішуючи з лакофарбовим матеріалом вручну або механічним способом.

Рекомендоване максимальне додавання у фарбу – 10 %. Розшарування матеріалу не є дефектом.

### БЕЗПЕКА

Зберігати у щільно закритій тарі виробника за температури від + 5 °С до + 35 °С.

### ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт! Залишки фарби, яка висохла, і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, згідно законодавства.

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам стандартів ТУ У 24.3-32318370-001:2006. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції по застосуванню. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.

